

Arsanit DLX F-30

Acryl-Fassadenfarbe

Arsanit DLX F-30: Die Arsanit DLX F-30 Acrylfarbe ist eine hoch wetterbeständige und strapazierfähige Fassadenfarbe. Sie zeichnet sich durch einen optimalen Feuchte- und Schlagregenschutz sowie einer hohen Deckkraft und leichter Verarbeitung aus. Einsetzbar als Egalisationsanstrich auf weißen und gefärbten Edelputzen sowie als Renovierungsanstrich auf mineralischen Untergründen. Basierend auf einer Acryldispersion mit hochwertigen Füllstoffen bietet Sie hervorragende Beschichtungseigenschaften. Lieferbar in weiß oder eingefärbt nach der Arsanit-Farbpalette.

Verarbeitung: Der Untergrund muss trocken (Trocknungszeiten mineralischer Grundputze bzw. Spachtel sind zu beachten), fest, tragfähig und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Beschädigte Putzuntergründe müssen ausgebessert werden. Alte schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Arsanit DLX F-30 ist verarbeitungsfertig, kann aber wie folgt mit Wasser verdünnt werden: 1. Anstrich bis max. 10%, 2. Anstrich bis max. 5%. Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet. Vor Anwendung sorgfältig verrühren. Die Farbe kann per Rolle, Pinsel oder Spritzgerät aufgetragen werden, dabei gleichmäßig und ansatzfrei aufbringen. Bei zweimaligem Anstrich empfehlen wir den ersten Anstrich mit max. 10 % sauberem Wasser, je nach Saugverhalten des Untergrundes, wie o.a. zu verdünnen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material mit gleicher Chargennummer oder demselben Produktionsdatum verarbeiten.

Die Farbe muss in einem Arbeitsgang „nass in nass“ ohne Unterbrechung angetragen werden, um Ansätze und Farbunterschiede zu vermeiden. Die Fläche muss sowohl während der Arbeiten sowie in der Trocknungsphase vor direkter Sonneneinstrahlung, Windeinwirkung und Niederschlägen geschützt werden. Die Trocknungszeit beträgt je nach Feuchtigkeit und Umgebungstemperatur 2 bis 6 Std. Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitungstemperatur: +5 bis +25 °C

Verbrauch:

Ca. 0,26 l / m² je Anstrich.

Auf mineralischen Putzen ca. 1 l / 4 m² je Anstrich

Pastöse Putze ca. 1 l / 4,5 m² je Anstrich

Genauere Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Lieferung:

5 l / Eimer, 72 Eimer / Palette
10 l / Eimer, 44 Eimer / Palette

Technische Daten:

Zusammensetzung:	Styrol-Acryl-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Modifikatoren
Farbe:	weiß oder getönt
Dichte:	ca. 1,6 kg / dm ³
Glanzgrad:	matt
Verdünnung:	mit Wasser
Verbrauch:	ca. 0,26 l / m ² je Anstrich. Genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +25°C
Anwendung:	per Rolle, Pinsel oder Spritzgerät
Widerstandsfähig gegen Regen:	nach ca. 24 Std.
Trocknungszeit:	bei 20°C (± 2°C) und relativen Luftfeuchtigkeit von 55% (± 5%) 2 bis 6 Stunden
Auftragen des 2. Anstrichs:	nach 6 Stunden
VOC:	A/c Kategorie, das Produkt enthält weniger als 40 g/l VOC
Technische Spezifikationen:	ETA 15/0311 vom 29.05.2015

Die Anleitung beschreibt den Anwendungsbereich des Erzeugnisses und die empfohlene Durchführung der Arbeiten. Sie ersetzt jedoch keine professionelle Ausbildung der die die Arbeiten durchführenden Personen. Der Produzent garantiert die Qualität des Produkts, hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Bedingungen und die Verarbeitungsmethoden.

Bemerkung: Augen und Haut vor direktem Kontakt schützen. Vor Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Überhitzung schützen.

Lagerung: In geschlossener Originalverpackung in einem trockenen Raum frostfrei auf Paletten lagern.

Haltbarkeit: 12 Monate ab dem Herstellungsdatum auf der Verpackung